Parameter	Unit	Foundry coke								
Granulation	mm	60-90	+80	+90	80-120	+100	70-130	+60	60-120	60-100
Calorific value Q^r_j (min)	kJ/kg	29400	29400	29400	29400	29400	29400	29400	29400	29400
Total moisture W^r_t (max)	%	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ash A^d(max)	%	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Volatile matter V^{daf} (max)	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Sulphur S^d_t (max)	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Undersize grain (max)	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0
Strenght M40 (min)	%	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Abrasion M10 (max)	%	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0